

[11]手袋類品質基準(1/3)

1. 表示事項

○: 必須

| 表示事項 | 適用規格 | 判定基準 | 特例判定基準及び備考 |
|-------------|----------------------------|------------|-------------|
| ○ 組成(材料の種類) | 家庭用品品質表示法 (雑貨工業品品質表示規程) | 表示が適正であること | |
| ○ 取扱表示 | | 表示が適正であること | ・表示品に適用 |
| ○ 取扱い上の注意 | | 表示が適正であること | ・革、合成皮革品に適用 |
| ○ 表示者名 | | 表示が適正であること | |
| ○ はっ水性 | | 表示が適正であること | ・表示品に適用 |
| ○ サイズ | 日本産業規格(JIS) | 表示が適正であること | |
| ○ 原産国 | 不当景品類及び 不当表示防止法 | 表示が適正であること | |
| ○ その他の表示 | | 表示が適正であること | |

2. 製品検査

| 試験項目 | 試験方法 | 判定基準 | 特例判定基準及び備考 |
|------------------|--|------------------------|---|
| ○ 外観・縫製 | — | 異常がないこと | |
| ○ 耐洗濯性 | 取扱表示及び付記用語通り 表示がない場合は、 JIS L 1930 C4M 吊干し | 寸法変化率 着用に支障がないこと | ・水洗い表示品に適用 |
| | | 変退色 4級以上 | ・蛍光増白剤による変退色は判 定から除外(その旨付記する) |
| | | 色泣き 目立たないこと | |
| ○ 繰返し5回洗濯 | JIS L 1930 C4M 吊干し | 変退色 3級以上 外観に異常がないこと | ・水洗い表示品で、特殊プリント・ 特殊素材を使用した製品に適用 |
| ○ 耐ドライクリーニング性 | 取扱表示及び付記用語通り (または、取扱表示を基にした一 般商業ドライクリーニングによる) | 寸法変化率 着用に支障がないこと | ・水洗い不可、ドライクリーニング可表 示製品に適用 |
| | | 変退色 4級以上 | |
| | | 色泣き 目立たないこと | |
| ○ 繰返し3回ドライクリーニング | 取扱表示及び付記用語通り (または、取扱表示を基にした一 般商業ドライクリーニングによる) | 変退色 3級以上 外観に異常がないこと | ・ドライクリーニング表示品で、特殊プ リント・特殊素材を使用した製品 に適用 |
| ○ 耐ウェットクリーニング性 | 取扱表示及び付記用語通り (または、取扱表示を基にした一 般商業ウェットクリーニングによる) | 耐洗濯性と同様 | ・水洗い不可、ドライクリーニング不 可、ウェットクリーニング可表示製品に 適用 |

[11]手袋類品質基準(2/3)

3. 素材確認

| 試験項目 | 試験方法 | 判定基準 | 特例判定基準及び備考 |
|------------------|--------------|------|---------------------------|
| 混用率 (繊維、素材鑑別) | JIS L 1030 他 | — | ・組成表示がある場合は、組成表示に適合していること |

4. 染色堅ろう度

| 試験項目 | 試験方法 | 判定基準 | 特例判定基準及び備考 |
|-------------|--|---|---|
| ○ 耐光 | JIS L 0842 第3露光法 | 3級以上 | ・アームカバー(日よけ)に適用 ・蛍光増白剤の影響による黄変、白場は判定から除外 |
| ○ 洗濯 | JIS L 0844 A-2号 (毛・絹・アセテート、天然皮革素材: A-1号) | 変退色 4級以上 汚染 3(4)級以上 色泣き 目立たないこと | ・水洗い表示品に適用 ・()内は、濃淡組合せ品に適用 ・デニム:変退色3-4級以上、汚染2-3級以上 |
| ○ 汗 | JIS L 0848 | 変退色 4級以上 汚染 3(3-4)級以上 色泣き 目立たないこと | ・毛・絹素材:汚染2-3級以上 ・()内は、濃淡組合せ品に適用 ・天然皮革は変退色3級以上、汚染2級以上 |
| ○ 摩擦 | JIS L 0849 II形 | 乾燥 3-4級以上 湿潤 2-3級以上 | ・デニム、別珍、コール天、起毛品、特殊プリント、フロック加工品、天然皮革:乾燥3級以上、湿潤1-2級以上 ・セルロース系繊維素材の濃色:湿潤2級以上 |
| 汗・耐光 | JIS L 0888 B法 JIS汗液 | 変退色 3級以上 | |
| ○ ドライクリーニング | JIS L 0860 A-1号、B-1号 取扱表示による | 変退色 4級以上 汚染 3(4)級以上 色泣き 目立たないこと | ・ドライクリーニング表示品に適用 ・()内は、濃淡組合せ品に適用 |
| 洗液汚染 | 大丸法 | 汚染 3級以上 | ・洗濯、ドライクリーニングに適用 |
| 酸素系漂白剤 | JIS L 0889 | 変退色 4級以上 | ・表示品に適用 |
| 塩素処理水 | JIS L 0884 A法 | 変退色 3-4級以上 | ・セルロース系繊維素材に適用 |
| 水 | JIS L 0846 | 変退色 4級以上 汚染 3(3-4)級以上 色泣き 目立たないこと | ・()内は、濃淡組合せ品に適用 ・天然皮革は変退色3級以上、汚染2級以上 |
| 色泣き | 大丸法 I法 (絹:II法) | 汚染 4-5級以上 | ・濃淡組合せ品に適用 |
| ホットプレッシング | JIS L 0850 B法湿潤弱 | 変退色 4級以上 汚染 4級以上 | |
| 窒素酸化物 | JIS L 0855 弱試験 | 変退色 4級以上 | |
| イエローイング | コートルズ法 | 汚染 3-4級以上 | |
| 昇華 | JIS L 0854 | 変退色 4級以上 汚染 4級以上 | ・ポリエステル素材に適用 |
| 水滴下 | JIS L 0853 | 変退色 4級以上 | ・毛、絹及びレーヨン等の再生繊維素材に適用 |

[11]手袋類品質基準(3/3)

5. 物性

| 試験項目 | 試験方法 | 判定基準 | 特例判定基準及び備考 |
|------|----------------------------|----------|--|
| 引張強さ | JIS L 1096 ストリップ法 幅 5cm | 150N以上 | ・織地に適用 |
| 引裂強さ | JIS L 1096 ペンジュラム法 | 7N以上 | ・織地に適用 |
| 破裂強さ | JIS L 1096 ミューレン形法 | 300kPa以上 | ・編地に適用 ・ポリウレタン等の弾性系使用品は判定より除外 ・レース生地は、判定より除外 |
| ピリング | JIS L 1076 A法 | 3級(2)以上 | ・()内は、合繊混、獣毛混に適用 ・起毛品は判定より除外 |
| 毛羽付着 | QTEC法 | 3級以上 | ・起毛品に適用 |
| | | 2.5級以上 | ・獣毛混に適用 |

6. 安全性

| 試験項目 | 試験方法 | 判定基準 | 特例判定基準及び備考 |
|------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| ○ ホルムアルデヒド | 厚生省令 第34号 (厚生労働省令第124号) | 乳幼児 0.05以下 | ・全色、パーツ別にて実施 |
| | | 一般用 75 μ g/g以下 | ・代表1色パーツ込みにて実施 |
| 特定芳香族アミン | 厚生省令 第34号 (厚生労働省令第124号) | 30 μ g/g以下 | |
| pH | JIS L1096 A法 | 4.0~7.5 | |
| 蛍光増白剤 | ブラックライト照射 | 蛍光反応がないこと | ・乳幼児品に適用 |