

・本基準は、QTEC試験基準の抜粋です。詳細は、最寄の事務所等にご確認下さい。
・染色堅牢度は、白・生成り以外の全色を対象とする。
・添付白布は綿・絹とする。（必要に応じて、綿・ナイロンとすることも出来る） ただし、ドライクリーニングは多織交織布1号、昇華はポリエステル・綿とする。

品目				ジャケット、 コート類	スカート、 パンツ類	セーター類	カットソー類	布帛シャツ	下着類	寝衣類	水着類	タオル類	靴下類	手袋類	帽子類	マフラー類	寝具用品 類	床敷物類	備考
試験項目																			
染色堅牢度（級以上）	耐光	JIS L 0842 第3露光法	変退色	4(3)	4(3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	・（ ）内は、天然皮革、淡色、カジュアル用途衣料に適用 ・蛍光増白剤の影響による黄変、白場は判定から除外
	洗濯	JIS L 0844 A-1,A-2	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	・水洗い表示品に適用 ・（ ）内は濃淡組合せ品に適用 ・デニム：変退色3-4級以上、汚染2-3級以上
			汚染	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	・毛、絹、アセテート、天然皮革素材はA-1法
	汗	JIS L 0848	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	・毛・絹素材：汚染2-3級以上 ・（ ）内は、濃淡組合せ品に適用
			汚染	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	・天然皮革は変退色3級以上、汚染2級以上
	摩擦	JIS L 0849 Ⅱ 形	乾燥	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	・（ ）内はデニム、別珍、コール天、起毛品、特殊プリント、フロック加工品、天然皮革に適用 ・セルロース系繊維素材の濃色：湿潤2級以上
			湿潤	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	
	汗・耐光	JIS L 0888 B法	変退色	3-4	3-4	3	3-4	3-4	3	3	4	3	3	3	3-4	3	3	3	・セルロース系繊維素材で夏用のジャケット・パンツ・シャツ・ブラウス及びスポーツ衣料に適用
	ドライクリーニング	JIS L 0860 A-1,B-1	変退色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	・ドライクリーニング表示品に適用 ・（ ）内は濃淡組合せ品に適用 ・A-1法、B-1法の選定は、表示に従う
			汚染	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	
	塩素処理水	JIS L 0884 A法、B法	変退色	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	・水着以外は、セルロース系繊維素材に適用 ・水着はB法
	色泣き	大丸法Ⅰ法	汚染	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	・濃淡組合せ品に適用 ・絹は大丸法Ⅱ法
寸法変化率（%以内）	洗濯	絵表示通り タンブル乾燥	織地	±3	±3	-	-	±4	±5	±4	±4	±4	着用 に支障 が無い こと	着用 に支障 が無い こと	±3	±4	±4 (袋地±3)	±4	・水洗い表示品に適用 ・よこ編み、楊柳等伸縮性のある製品で着用に支障のないものは横方向の縮みを判定から除外
			よこ編み	-5~0	-5~0	-8~0	-8~0	-	-8~0	-8~0	-8~0	-8~0			-8~0	-8~0	-8~0	-8~0	
			その他	-3~0	-3~0	-6~0	-6~0	-	-6~0	-6~0	-6~0	-6~0			-6~0	-6~0	-6~0	-6~0	
		絵表示通り 自然乾燥	織地	±3	±3	-	-	±4	±5	±4	±4	±4			±3	±4	±4 (袋地±3)	±4	
			よこ編み	-5~+2	-5~+2	-6~+5	-6~+5	-	-8~+5	-6~+5	-6~+5	-6~+5			-6~+3	-6~+5	-6~+3	-6~+3	
			その他	-3~+2	-3~+2	-	-	-	-6~+5	-6~+5	-6~+5	-6~+5			-6~+3	-6~+5	-6~+3	-6~+3	
	ドライクリーニング	JIS L 1096 J-1,J-2	織地	±3 (±2)	±3	-	-	±3	±3	±3	±3	±3	-	-	±2	±2	±2	±2	・水洗い不可、ドライクリーニング可表示製品に適用 ・（ ）内は、紳士服（スーツ）に適用
			よこ編み			丈-5~+3 幅-6~+5	丈-5~+3 幅-6~+5	-		丈-5~+3 幅-6~+5	丈-5~+3 幅-6~+5								
			その他			±3	±3	-		±3	±3								
	プレス	JIS L 1096 H-2	織地	±2	±2	-	-	±2	±2	±2	±2	±2	-	-	±2	±2	±2	±2	
			編地	±3	±3	±3	±3	-	±3	±3	±3	±3	-	-	±3	±3	±3	±3	
引裂強さ	(N以上)	JIS L 1096 D法		10(7)	10(7)	-	-	7	7	7	10(7)	7	-	7	10(7)	7	10(7)	10(7)	・織地に適用 ・（ ）内は、薄地に適用 ・スポーツ衣料は15N以上、スラックスは13N以上、裏地は5N以上
破裂強さ	(kPa以上)	JIS L 1096 A法		500 (400)	500 (400)	400 <300>	400 <300>	-	300	400 (300)	400 <300>	300	400	300	400 (300)	300	400 (300)	400 (300)	・編地に適用 ・（ ）内は、薄地に適用 ・<>内は、毛混及び薄地に適用 ・ポリウレタン等の弾性系使用品は判定より除外(水着以外) ・レース生地は、判定より除外
摩擦強さ	(回以上)	JIS L 1096 ユニホーム形		-	-	-	-	-	-	-	-	-	500(1000)	-	-	-	-	-	・（ ）内は、ビジネスソックスに適用
滑脱抵抗	(mm以内)	JIS L 1096 B法 薄地49.0N 厚地117.7N		3(5)	3(5)	-	-	3(5)	3(5)	3(5)	3(5)	-	-	-	3(5)	-	3(5)	-	・織地に適用 ・（ ）内は、厚地に適用
ピリング	(級以上)	JIS L 1076 A法		3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	・（ ）内は、合繊混、獣毛混に適用 ・起毛品は判定より除外
	(号以上)	JIS L 1076 C法		-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	
パイル保持性	(級以上、mN以上)	JIS L 1075 A法準用		3-4 (2)	3-4 (2)	(2)	(2)	3-4	3-4 (2)	3-4(2) 【500mN】	-	【500mN】	-	-	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4(2) 【500mN】	3-4(2) 【500mN】	・別珍、コール天に適用 ・（ ）内は、ニットベロアに適用 ・【 】内は、タオル地(ループパイル)に適用【JIS L 1075 B法】
毛羽付着	(級以上)	QTEC法		3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	-	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	・起毛品に適用 ・（ ）内は、獣毛混に適用
ホルムアルデヒド	(以下)	厚生省令 第34号		0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	0.05 (75μg/g)	・法規製品に適用 ・（ ）内は、乳幼児用品以外の一級品に適用