

•本表是QTEC品质基准精选版。详情请向最近的事务所咨询。
•色牢度项目，除白色与未染色面料以外，所有颜色均须检测。
•贴衬织物为棉、蚕丝织物。（根据情况也可以使用棉、尼龙织物）但是干洗色牢度试验时使用多纤维交织布1号，升华试验时使用涤纶、棉织物。

用途			试验项目															备考			
			茄克衫、大衣类	裙子、裤子类	编织衫类	针织类	机织衬衫类	内衣类	睡衣类	泳衣类	毛巾类	袜子类	手套类	帽子类	围巾类	床上用品类	地毯				
染色 坚牢度 （級以上）	耐光	JIS L 0842 第3露光法	变色	4(3)	4(3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	•（ ）内适用于天然皮革、浅色、休闲服装 •由于荧光增白剂的影响产生的黄变、白色部分从判定中除外			
	洗涤	JIS L 0844 A-1, A-2	变色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	•适用于可水洗产品 •（ ）内适用于浓淡组合产品 •牛仔布类：变色3-4级以上、沾色2-3级以上			
			沾色	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	•毛、真丝、聚酯纤维、天然皮革 采用A-1号			
	汗	JIS L 0848	变色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	•毛、丝：沾色2-3级以上 •（ ）内适用浓淡组合产品			
			沾色	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	3(3-4)	•天然皮革：变色3级以上、沾色2级以上			
	摩擦	JIS L 0849 Ⅱ形	干燥	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	3-4(3)	•（ ）内适用于牛仔布类、平绒、灯芯绒、起毛品、特殊印花、植绒加工、天然皮革		
			湿润	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	2-3(1-2)	•纤维素纤维面料的深色：湿摩擦2级以上		
	汗・耐光	JIS L 0888 B法	变色	3-4(3)	3-4(3)	3	3-4(3)	3-4(3)	3	3	4	3	3	3	3-4	3	3	3	•适用于由纤维素基纤维材料制成的夏季夹克、裤子、衬衫、女式衬衫及运动服		
	干洗	JIS L 0860 A-1, B-1	变色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	•适用于可干洗产品 •（ ）内适用于浓淡组合产品 •根据维护符号，选取测试方法（A-1, B-1）		
			沾色	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)	3(4)		
耐氯水	JIS L 0884 A法、B法	变色	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	•适用于纤维素纤维面料（泳衣除外） •泳衣类测试方法为方法B			
毛细效应	大丸法Ⅰ法	沾色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	•适用于浓淡组合产品 •丝绸Ⅱ法			
升华	JIS L 0854	变色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	•适用于聚酯纤维			
		沾色	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
尺寸 变化率 （％以内）	水洗	根据维护符号 烘干机干燥	机织物	±3	±3	-	-	±4	±5	±4	±4	±4	不 影 响 穿 着	不 影 响 穿 着	±3	±4	±4 (套装±3)	±4	•适用于可水洗产品 •纬编织物、柳条绉等具有伸缩性的产品，若没有影响到穿着则可以将纬向的收缩率从判定中除外		
			纬编织物	-5~0	-5~0	-8~0	-8~0	-	-8~0	-8~0	-8~0	-8~0			-8~0	-8~0	-8~0				
			其他	-3~0	-3~0	-6~0	-6~0	-	-6~0	-6~0	-6~0	-6~0			-6~0	-6~0	-6~0				
		根据维护符号 悬挂晾干或 摊平晾干	机织物	±3	±3	-	-	±4	±5	±4	±4	±4			±3	±4	±4 (套装±3)	±4			
			纬编织物	-5~+2	-5~+2	-6~+5	-6~+5	-	-8~+5	-6~+5	-6~+5	-6~+5			-6~+3	-6~+5	-6~+3				
			其他	-3~+2	-3~+2			-	-6~+5	-6~+5	-6~+5	-6~+5			-6~+3	-6~+5	-6~+3	-6~+3			
	干洗	根据维护符号	机织物	±3 (±2)	±3	-	-	±3	±3	±3	±3	±3			±3	±3	±3	±3	•适用于可干洗产品（不可水洗产品） •（ ）内适用于男士服装（成套西服）		
		JIS L 1096	纬编织物			长-5~+3 幅-6~+5	长-5~+3 幅-6~+5	-		长-5~+3 幅-6~+5	长-5~+3 幅-6~+5										
		J-1, J-2	其他			±3	±3	-		±3	±3										
	熨烫	JIS L 1096 H-2	机织物	±2	±2	-	-	±2	±2	±2	±2	±2	-	-	±2	±2	±2	±2			
			针织物	±3	±3	±3	±3	-	±3	±3	±3	±3	-	-	±3	±3	±3	±3			
	撕裂强度	(N以上)	JIS L 1096 D法	10(7)	10(7)	-	-	7	7	7	10(7)	7	-	7	10(7)	7	10(7)	10(7)	•适用于机织物 •（ ）内适用于薄面料 •运动服装15N以上、西装裤13N以上、里布5N以上		
	破裂强度	(kPa以上)	JIS L 1096 A法	500 (400)	500 (400)	400 <300>	400 <300>	-	300	400 (300)	400 <300>	300	400	300	400 (300)	300	400 (300)	400 (300)	•适用于针织物 •（ ）内适用于薄面料・< >内的数值适用于 毛混纺织物和于薄面料・使用氨纶等弹性纤维的产品从判定中除外 (除泳衣)・蕾丝面料从判定中除外		
耐磨性能	(回以上)	JIS L 1096 Uniform形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500(1000)	-	-	-	-	-	•（ ）内适用于商务袜子			
缝目滑脱	(mm以内)	JIS L 1096 B法 薄面料49.0N 厚面料117.7N	3(5)	3(5)	-	-	3(5)	3(5)	3(5)	3(5)	-	-	-	3(5)	-	3(5)	-	•适用于机织物 •()内适用于厚面料			
抗起球	(級以上)	JIS L 1076 A法	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	3(2)	•（ ）内适用合成纤维混、兽毛混 •起毛品从判定中除外			
	(号以上)	JIS L 1076 C法	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-				
绒毛保持性	(級以上、mN以上)	JIS L 1075 A法準用	3-4 (2)	3-4 (2)	(2)	(2)	3-4	3-4 (2)	3-4(2) 【500mN】	-	【500mN】	-	-	3-4 (2)	3-4 (2)	3-4(2) 【500mN】	3-4(2) 【500mN】	•适用于平绒、灯芯绒 •（ ）内适用针织长毛绒 •【 】内适用于毛巾类产品（毛圈绒头）（JIS L 1075 B法）			
毛羽附着	(級以上)	QTEC法	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	-	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	3(2.5)	•适用于起毛品 •（ ）内适用于兽毛混			
甲醛含量	(以下)	厚生省令 第34号	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	0.05 (75µg/g)	•适用于厚生省令对象品 •（ ）内适用于婴幼儿产品以外的一般产品			